

Стандарти

HRN EN ISO 2560-A	AWS / ASME SFA-5.1
E 35 0 RR 12	E6013

Описание и приложения

Рутилов електрод предназначен за заваряване на стомани със сила на опън до 470 N/mm². Електродът се отличава с много добри характеристики и е подходящ за заварчици с не толкова богат опит. Заваръчния шев остава гладък, а шлаката се отстранява лесно.

Вид стомана	HRN	DIN (W. Nr.)		EN / ISO
Конструкционни стомани	Č 0261 do Č 0563	St 33 (1.0035) do St 52-3N (1.0045)		S 185 do S 355JR Fe 310-0 do Fe 510 D1
Котелни стомани	Č 1202 Č 1204 Č 3133	HI (1.0345) 17Mn4 (1.0481)	HI1 (1.0425)	P235GH P265GH P295GH
Тръбни стомани	Č 1212 do Č 3100	St 35.4 (1.0309) do St 52.4 (1.0581) StE 210.7 (1.0307) do StE 360.7 (1.0582)		DX55D do P355T2 L210 do L360NB
Корабостр. стомани	A, B, D	A, B, D		
Листова стомана	Č 0146 do Č 0148	St 12 (1.0330) do St 14 (1.0338)		Fe P01 do Fe P04

Механични свойства на заварения метал

R _{eL} N/mm ²	R _m N/mm ²	A ₅ %	KV (0°C) J
> 360	> 440	> 22	≥ 60

Приблизителен химичен състав на заварения метал



	C	Mn	Si
%	0,08	0,37	0,35

Препоръчителна сила на тока

Ø mm	2,0	2,5	3,2	4,0	5,0	6,0
A	50 - 70	60 - 95	110 - 150	140 - 200	200 - 270	230 - 300

Опаковки

Размер на електрода mm	Приблизително количество в 1 тон	Тегло на опаковка в kg
Ø 2,0 x 300	89 200	0,8; 3,7
Ø 2,5 x 300	54 300	0,8; 3,5
Ø 3,2 x 350	27 900	0,8; 4,3
Ø 4,0 x 450	14 700	5,3
Ø 5,0 x 450	10 000	5,4
Ø 6,0 x 450	6 700	5,2



Маркировка: **ADRIA R**